



DESCRIPCIÓN

Fondo sintético de primera calidad, brinda la máxima protección anticorrosiva y conversión total del óxido.

Permite una muy buena adherencia sobre sustratos ferrosos. Contiene aditivos que complejan e inactivan el óxido de hierro, deteniendo así el avance de la corrosión.

Producto de preparación para metales ferrosos, de película dura, rápido secado y excelente adherencia, base adecuada para las pinturas de terminación.

USOS

Indicado para superficies interiores o exteriores de metales ferrosos nuevos u oxidados.

Se recomienda su uso en superficies de hierro y acero, especialmente donde existen picaduras profundas (pits), ángulos y zonas de difícil acceso, que impiden eliminar completamente el óxido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Vehículo	Resinas alquídicas modificadas.
Pigmento	Según color, con componentes anticorrosivos.
Peso específico	1,24 (Rojo Óxido)
Punto de inflamación	40°C (copa cerrada)
Rendimiento	10 a 12 m ² por litro.
Color	Rojo Óxido y Gris.
Brillo	Mate
Número de manos	2
Secado tacto	2 horas
Secado duro	8 horas.
Repintado mínimo	8 horas.
Repintado máximo	Sin límite. No demorar innecesariamente la aplicación de la pintura de terminación
Solvente de limpieza y dilución	Aguarrás Elbex
Tiempo de almacenamiento	12 meses

SISTEMA A UTILIZAR

Aplicar a pincel, rodillo o soplete.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

SUSTRATO

- Tratamiento previo

Limpiar la superficie de modo de eliminar grasitud, suciedad, óxido, polvillo y restos de materiales preexistentes. El metal a pintar debe estar seco y sin restos de los productos de limpieza.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

APLICACIÓN

Mezclar el producto con movimientos ascendentes, hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Diluir con una mínima cantidad de Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS de ser necesario.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE.

Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com

