

FIJADOR AL AGUARRÁS

PRIMER PASO



DESCRIPCIÓN

Producto de preparación para paredes pulverulentas o entizadas, hayan sido o no pintadas anteriormente. Fija la superficie del sustrato y mejora la adherencia de la pintura de terminación.

USOS

Especialmente indicado para paredes con cal, interiores o exteriores.

Producto transparente indicado para mejorar la adherencia de la pintura de terminación, dando mayor duración a la misma, ya que confiere mayor resistencia al roce, a los golpes, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo	Resinas alquídicas modificadas
Pigmento	Dióxido de titanio
Peso específico	0,80
Punto de inflamación	40°C (copa cerrada)
Rendimiento	8 a 10 m ² por litro
Color	Incoloro
Brillo	Con la dilución correcta la superficie debe quedar mate
Número de manos	1
Secado tacto	2 horas
Repintado	Si fuera necesario aplicar una segunda mano dejar secar 8 horas
Solvente de limpieza y dilución	Disolvente para Sintéticos AGUARRÁS
Tiempo de almacenamiento	12 meses

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Limpiar y lijar la superficie eliminando suciedad, grasitud y pintura floja o descascarada. No dejar restos de los productos de limpieza.

APLICACIÓN

Diluir con agregados crecientes aguarrás y efectuar pequeños ensayos en la pared hasta encontrar la proporción en la que a aplicación queda mate.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com

