

FONDO BLANCO PARA MADERA

PRIMER PASO



DESCRIPCIÓN

Fondo sintético que sella y uniforma la absorción de las superficies de madera que vayan a ser pintadas. Forma una película fácilmente lijable, mejora el poder cubritivo, la adherencia y el rendimiento de la pintura de terminación.

USOS

Indicado para imprimir aglomerados, enchapados, y cualquier otro tipo de madera, tanto para maderas interiores como para exteriores. Sobre el FONDO BLANCO PARA MADERAS PRIMER PASO se pueden aplicar una gran variedad de pinturas de terminación, como esmaltes sintéticos al aguarrás (Elbelux, Satinex, Practico Lux, etc) y pinturas base acuosa (Pintura Acrílica Multiuso)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo	Resinas alquídicas
Pigmento	Dióxido de titanio y cargas inertes
Peso específico	1,40
Punto de inflamación	40°C (copa cerrada)
Rendimiento	8 a 12 m ² por litro por mano
Color	Blanco. Puede entonarse con TONELBEX para acercar el color al de la pintura de terminación
Brillo	Mate
Número de manos	1 ó 2
Secado tacto	2 horas
Secado duro	A las 8 horas puede ser lijado suavemente de modo de obtener una superficie lisa.
Repintado mínimo	Luego del lijado completar el trabajo con la pintura de terminación seleccionada
Repintado máximo	Sin límite, previo lijado
Solvente de limpieza y disolución	Disolvente para AGUARRÁS

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Limpiar y lijar la superficie eliminando suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y materiales preexistentes no firmemente adheridos. No dejar restos de productos de limpieza.

APLICACIÓN

Mezclar el producto con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de AGUARRÁS. Aplicar generosamente sobre todas las zonas de madera expuesta que vayan a ser pintadas.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com