

PLASTIFICANTE PRONTO USO

MADERAS



DESCRIPCIÓN

Se trata de un producto formulado a partir de resinas poliuretánicas sintéticas presentado en un solo componente, proporcionando a la superficie de madera un acabado de alto brillo, alta resistencia al tránsito y a agentes agresivos.

USOS

La película formada, una vez endurecida es resistente a grasas, aceites, detergentes, bebidas alcohólicas, agua caliente, etc. Por su alto contenido de sólidos se pueden lograr acabados de gran poder de relleno, y también por su extraordinaria dureza e impermeabilidad su aplicación es indicada también para revestir muebles, puertas y ventanas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Secado libre de polvo	20 minutos
Secado entre manos	1 - 2 horas
Lijado	24 horas
Final	72 horas

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Es indispensable que la superficie a pintar se encuentre bien limpia, seca y libre de grasas y polvo. En caso de tratarse de maderas previamente plastificadas se recomienda remover la capa vieja en su totalidad. En el caso de superficies enceradas, es necesario eliminar la cera con un diluyente fuerte THINNER SELLO ELBEX ó DILUYENTE MULTIUSO de la línea INDUSTRIAL)

APLICACIÓN

El producto está pronto para usar. No necesita reactivo ni dilución. Se puede aplicar a pincel, rodillo o lampazo. Se recomienda un mínimo de 3 manos. En caso de querer diluir, DILUYENTE PARA POLIURETANO de la línea INDUSTRIAL.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com

