

## SILICONELBEX PLUS

### IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE INCOLORO



#### DESCRIPCIÓN

Siliconelbex es un impermeabilizante a base de siliconas solución totalmente incoloro. Siliconelbex una vez aplicado cumple tres funciones:

- 1) ACCIÓN IMPERMEABILIZANTE: Su alto contenido de repeler totalmente el agua, impidiendo que la pared se moje o absorba el agua.
- 2) ACCIÓN INHIBIDORA: Al no humectarse la pared, se inhibe la formación de hongos o musgo eliminando el riesgo de manchas desagradables.
- 3) ACCIÓN ANTIESTÁTICA: La adherencia de contaminantes atmosféricos tales como el polvo, hollín, etc., es repelida por la acción antiestática de Siliconelbex protegiendo los frentes de la suciedad que se acumula en los espacios entre ladrillos o piedra laja, etc.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Duración	Siliconelbex no puede ser diluido o rebajado con ningún tipo de diluyente
Rendimiento	Siliconelbex se entrega listo para su uso en envases de 1 y 5 litros
Rendimiento	3 y 6 m2 por litro aproximadamente dependiendo de la porosidad de la superficie.

#### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Siliconelbex puede ser aplicado sobre hormigón, hormigón revocado, bloques, fibrocemento (Dolmenit). Al ser absolutamente incoloro no cambia el color de los frentes, siendo especialmente indicado en fachadas de ladrillo visto o decorativo.

#### APLICACIÓN

Se deberá aplicar dos manos como mínimo, en la forma "húmedo sobre húmedo", es decir, aplicar la primera mano, dejar absorber, aplicar la segunda mano y así sucesivamente. La propiedad de hidro-repelenza se obtiene a las 24 horas de la última mano y la máxima hidro-repelenza se logra a partir de una semana de terminada la aplicación

#### TRATAMIENTO PREVIO

La superficie a pintar deberá estar libre de humedad, polvos, contaminantes grasos, hongos o musgo, el que deberá ser eliminado totalmente previo al pintado. El musgo puede eliminarse por un rasquetado o cepillado enérgico, con posterior tratamiento con hipoclorito de sodio. Las manchas blancas de alcalinidad residual, se deben neutralizar con una solución acuosa al 10% de ácido clorhídrico. En ambos casos enjuagar con abundante agua.



#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

#### INFLAMABLE.

Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



#### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



#### Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111 [www.pinturaselbex.com](http://www.pinturaselbex.com)

