

PISCINAS CAUCHO

Pintura Caucho Acrílico para Piscinas



DESCRIPCIÓN

Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas.

USOS

Se utiliza sobre las superficies de material a ser cubiertas con agua, ya que las hace de fácil limpieza y no favorece la adherencia de suciedad ni la fijación de microorganismos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo	Caucho acrílico
Pigmento	Dióxido de titanio, azul ftalocianina y cargas inertes
Peso específico	1,20
Punto de inflamación	40° C (copa cerrada)
Sólido volumen	48%
Espesor seco	40 – 60 micrones de espesor seco
Rendimiento	9.6 m2 por litro para 50 micrones de espesor seco
Color	Celeste, Azul Profundo y Blanco
Brillo	Mate
Número de manos	2
Secado tacto	2 horas
Secado duro	No llenar la piscina hasta transcurridos 7 días
Repintado mínimo	12 horas
Solvente de limpieza y dilución	Diluyente MULTIUSO
Tiempo de almacenamiento	12 meses

APLICACIÓN

En el primer trabajo con PISCINAS CAUCHO aplicar una primera mano diluida con 20 a 30 % de Diluyente MULTIUSO, preferiblemente a pincel.

Luego pintar otra mano con la mínima dilución que permita su cómoda aplicación.

En pintados posteriores normalmente es suficiente aplicar una mano sin diluir, después del tratamiento de la superficie ya indicado. No aplicar sobre la superficie húmeda ni expuesta al sol.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com

