

PINTURA ACRÍLICA MULTIUSO

PISOS Y MUROS



DESCRIPCIÓN

Pintura de terminación mate de uso interior y exterior, de excelente cubritivo, resistente a la radiación y los agentes atmosféricos. De excelente adherencia y muy buena resistencia mecánica.

USOS

Producto apropiado para pisos y superficies interiores o exteriores de revoque, hormigón, ladrillo, cerámicas no esmaltadas, etc., nuevas o previamente pintadas. Con el debido tratamiento previo, es adecuado para pintar madera y metal.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---------------------------------|---|
| Vehículo | Polímero en dispersión acuosa |
| Pigmento | Dióxido de titanio y cargas inertes. (Blanco) |
| Peso específico | 1,30 |
| Rendimiento | 12 a 15 m ² por litro por mano |
| Colores | Carta de 33 colores |
| Brillo | Mate |
| Número de manos | 2 |
| Secado tacto | 1 hora |
| Repintado mínimo | 3 horas |
| Secado duro | Adquiere su máxima resistencia a partir de las 48 horas |
| Solvente de limpieza y dilución | Agua |
| Tiempo de almacenamiento | 12 meses |

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. Para eliminar ceras, y todo tipo de grasitud o suciedad emplear un limpiador desengrasante. En superficies con presencia de algas y hongos, eliminar mediante cepillo con una mezcla de lavandina más agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar con agua y dejar secar. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. Superficies nuevas: Deben tener un tiempo mínimo de curado de 1 mes en exteriores y 3 meses en interiores. Para asegurar el anclaje de la película verificar que una gota de agua depositadas en la superficie se absorba. En caso de no ocurrir esto se deberá lavar con una solución de ácido muriático diluido al 10% para abrir los poros. Para esta aplicación utilizar guantes y protección ocular. Este tratamiento también elimina el exceso de alcalinidad. Posteriormente enjuagar con agua y dejar secar.

APLICACIÓN

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Pintura Acrílica Multiuso se puede aplicar con todas las técnicas convencionales: a pincel, rodillo, soplete alta presión, air-less, etc. Generalmente se recomienda dar de 2 a 3 manos de pintura, siendo la primera mano diluida con 15 a 20 % de agua y las 2 siguientes con una dilución máxima del 10%.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111
www.pinturaselbex.com



pinturaselbex.com



@pinturaselbex



Pinturas-Elbex



pinturas-elbex



00 598 23201111