



## DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico texturado de excelente adherencia y terminación. Producto elástico y resistente a la intemperie que aplicado en alto espesor forma una película impermeable que protege y decora sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino más pintura. Variando el elemento aplicador se logran distintos grados de textura.

## USOS

Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones.

Apto para superficies de concreto, revoque, ladrillo, bloques, superficies metálicas, etc. Puede ser aplicado con rodillo o con llana.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo	Copolímero acrílico en dispersión acuosa
Pigmento	Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes
Peso específico	Textura Fina 1.60 - 1.66 / Textura Media 1.70 - 1.75
Rendimiento	Textura Fina: 1.0-1.4 Kg/m <sup>2</sup> / Textura Media: 1.0-1.6 Kg/m <sup>2</sup>
Colores	Blanco. Apto para ser entonados con Entonador Universal TONELBEX y con el Sistema de ColorElbex
Brillo	Mate
Número de manos	Varía con el elemento de aplicación
Secado tacto	4 a 6 horas
Repintado mínimo	
Solvente de limpieza y dilución	Agua
Tiempo de almacenamiento	12 meses

## PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores.

En superficies nuevas de revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto

Sobre chapa o piezas de hierro sin tratar eliminar el óxido y aplicar 1 o 2 manos de Fondo Antióxido Ferroplus.

Si existieran grietas rellenar con Recuplast Grietas y Juntas.

## APLICACIÓN

Aplicar a modo de imprimación 1 mano a rodillo de Protelbex Frentes de color similar al producto final diluyendo con 15% de agua.

Se pueden usar distintos elementos de aplicación solos o combinados según las siguientes indicaciones:

Con rodillo: Aplicar 2 manos de REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURADO ELBEX con el agregado de hasta un 10% de agua dejando pasar de 3 y 5 horas entre manos. Hacer paños cortos de 50 x 50 cm aplicando en forma vertical y repasando en forma horizontal sin cargar el rodillo. Tratar de no superponer los empalmes de las dos manos.

Con soplete con tolva: Sobre la mano previa de imprimación, aplicar en 1 mano con una dilución de 5-15% de agua, salpicando en pequeños círculos con el soplete y solapando una mano con la anterior para dejar una textura pareja.

Textura Fina: usar un pico de 2mm

Textura Media: usar pico de 3mm.

Acabado Planchado con llana: Aplicar 1 mano sin diluir de REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURADO ELBEX con llana metálica en ángulo de 45° dejando un espesor máximo de 2mm. Dejar orear entre 10 y 30 minutos y luego planchar con llana de plástico con movimientos verticales para el efecto Travertino o circulares para el efecto Rulato. Se recomienda hacer paños completos disminuyendo el número de empalmes. Si las temperaturas son muy elevadas es conveniente agregar hasta 5% de agua.

El secado superficial demora entre 4 y 6 horas y el final entre 5 y 7 días



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.

- Ante inhalación prolongada ventilar.

- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

- Ante ingestión efectuar consulta médica.



**Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722**



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS DEL PLATA S.A, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.  
FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A / CARLOS A. LÓPEZ 6526, MONTEVIDEO. TEL 00 598 23201111  
[www.pinturaselbex.com](http://www.pinturaselbex.com)

